

INFORMACION TECNICA ANTICORROSIVO ALGRECO

Descripción:

Es una pintura formulada con pigmentos y un vehículo apropiado que, al ser usada como base de un sistema de pintura, actúa como protector de los efectos de la corrosión, en el acero, hierro y otros metales.

El anticorrosivo Algreco es fabricado a base de resina alquídica de optima calidad y de secamiento al aire. Proporciona un mayor rendimiento del Esmalte Tipo 1 y Esmaltín por que actúa como base, además, tiene una amplia gama de colores.

Uso:

Está especialmente indicado para proteger las superficies metálicas o ferrosas en ambientes exteriores e interiores tales como: puertas, ventanas, tuberías, rejillas, etc.

Se utiliza tal como viene, teniendo la precaución de homogeneizar bien el Anticorrosivo antes de usarlo utilizando una espátula hasta que quede de consistencia homogénea. Si es necesario se puede diluir con Disolvente Algreco o Varsol hasta máximo 1/8 de galón de disolvente por galón de Anticorrosivo.

Nota: si se requiere alto esfuerzo mecánico, se debe aplicar como acabado una capa de Esmalte Tipo 1 o Esmaltín si es interior, por que puede presentar entizamiento.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Limpie y seque bien la superficie a pintar, eliminando polvo, mugre, grasa y óxidos. Lijar las superficies brillantes y lisas para obtener mejor adherencia.
- Se deben resanar previamente las grietas y otros defectos menores que tenga la superficie para obtener un óptimo acabado.
- Las superficies metálicas deben ser acondicionadas previamente, desengrasar y desoxidar antes de aplicar el Anticorrosivo.
- Aplique con brocha o pistola dejando un tiempo de 4 horas entre aplicaciones.
- Se recomienda aplicar a brocha y la primera mano con una dilución máxima al 10 %. La segunda mano sin diluir.

- No se recomienda aplicar sobre el Anticorrosivo Lacas con solventes fuertes como el thinner ya que lo pueden remover.

DILUCION:

Antes de realizar la dilución del Anticorrosivo, se debe mezclar muy bien con la ayuda de una espátula limpia hasta que se observe que haya una buena homogeneidad.

La dilución del Anticorrosivo se debe hacer de acuerdo con el equipo o instrumento de aplicación que se utilice:

- Al aplicar con brocha se diluye un galón de Anticorrosivo con 1/8 de galón ó un 12.5 % de galón de Disolvente Algreco ó Varsol.
- Para aplicación con pistola convencional se diluye un galón de Anticorrosivo con 1/4 de galón ó un 25 % de galón de Disolvente Algreco ó Varsol.
- Para aplicación con pistola airless no requiere dilución.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Alto rendimiento y buen cubrimiento.
- Variada gama de colores entremezclables.
- Excelente tiempo de secado.
- Optima adherencia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Viscosidad Stormer	95 - 20 KU
Densidad (kg/gal.)	4.45 - 4.95
Acabado	Mate
Tiempo Secado Tacto/Manejo (minutos)*	20 - 30 / 45 - 60
Sólidos Teóricos (%) **	60 – 70
Sólidos en Volumen**	40 - 55
Limpieza	Disolvente Algreco ó Varsol
*Depende de las condiciones ambientales ** NA Anticorrosivo Negro Brillante	
Rendimiento Practico aproximado:	
<ul style="list-style-type: none"> • Sobre superficie ferrosa nueva 30 - 40 m² /galón a 1 manos • Repinte sobre superficie ferrosa 40 - 50 m² /galón a 1 manos 	
*Puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación	

PRESENTACION:

Anticorrosivo Algreco, se comercializa en:

-
- Cuñete = 18,9 L (Solo para Blanco, Gris y Rojo)
- Galón = 3,78 L
- ¼ galón = 946 mL
- ⅛ galón = 473 mL (Solo para Blanco, Gris y Rojo)

PRODUCIDO POR:

PINTURAS ALGRECO S.A.
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle)
A.A. 5039 Cali - Colombia
Industria Colombiana.

Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto está garantizado. La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.

RECOMENDACIONES: Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de recibido, (en el envase original cerrado). El producto puede mostrar variaciones en el color debido a su naturaleza, Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

Evite el contacto con la piel o los ojos. Contiene materiales inflamables (disolventes).