

INFORMACION TECNICA GRECOTEX

Vinilo Tipo 1

DESCRIPCION

GRECOTEX, Es una pintura tipo 1 diluible con agua, especialmente formulada con emulsión vinil acrílica, pigmentos y aditivos, que le imparten propiedades de buen desempeño en ambientes exteriores e interiores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad. Ofrece buena resistencia a la intemperie, excelente solidez a la luz y su amplia gama de colores va desde los tonos claros a los intensos. El acabado final proporciona una textura tersa con alta lavabilidad y máximo cubrimiento.

VENTAJAS

- Buena retención de color.
- Resistencia al ataque de hongos y algas.
- Optima adherencia.
- Excelente brochabilidad.
- Resistencia a la humedad.
- Cumple NTC 1335
- No contiene plomo y cromo*

** Puede contener trazas de estos metales procedentes de las impurezas de las materias primas*

Certificación: Sello de calidad ICONTEC

USOS Y PROPIEDADES

GRECOTEX se usa en la protección y decoración de superficies interiores y exteriores (Bajo Techo), patios revocados en bloque a la vista o ladrillo normal (no esmaltado) y para repintes sobre pinturas vinílicas y esmaltes previo acondicionamiento de la superficie, para pintar las fachadas de edificios, se debe usar Durezza.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- Corregir las irregularidades, defectos o humedades que presente la superficie. También, eliminar antiguas capas de pintura y resanar grietas o fisuras. Las superficies deben estar bien resanadas, lijadas, limpias, secas y libres de cal, polvo o grasa antes de aplicar la pintura.
- Si en la superficie a pintar hay hongos, lama verde o gris (moho), se puede lavar con una solución de Hipoclorito de Sodio al 5%, aplicándolo con cepillos de cerdas plásticas o de alambre y se deja actuar mínimo durante 20 minutos. Se lava toda la superficie con abundante agua y se deja secar muy bien. Durante la aplicación, se debe utilizar elementos de protección personal (gafas, guantes y ropa adecuada).
- Sobre superficies alcalinas como: morteros, revoques o revoques modificados con cal, debe aplicarse una o dos manos de **IMPRIMANTE DE VINILO 8401**, dejando secar por espacio de 2 a 3 horas, antes de aplicar la pintura. Sobre esmaltes se debe lijar muy bien, limpiar el polvo y eliminar completamente las antiguas capas de pintura deterioradas.

DILUCION Y APLICACION

1. *Antes de pintar, mezcle bien la pintura, hasta que quede de consistencia homogénea.*
2. Luego de una adecuada preparación de superficie, se recomienda aplicar dos o tres manos de **GRECOTEX** dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es importante dejar secar de 2 a 3 horas antes de aplicar la segunda mano.
3. La dilución de la pintura se debe hacer de acuerdo al equipo o instrumento de aplicación como sigue:
 - Con brocha o rodillo, se diluye un galón de **GRECOTEX** con máximo 25% de agua.
 - Con pistola convencional, se diluye un galón de **GRECOTEX** con máximo 25% de agua.
 - Con pistola airless, se diluye un galón de **GRECOTEX** con un 10% de agua.
4. Limpieza de equipos: AGUA.
5. Antes de limpiar la superficie pintada, se debe esperar 30 días como mínimo, usando sólo agua y jabón de tocador. De esta manera, se asegura el curado completo de la película de pintura aplicada.
6. Condiciones ambientales recomendadas: Temperatura entre 20-35°C, Humedad relativa 50-60%

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Vehículo	Resina Vinil Acrílica
Densidad (kg. /galón)	4.70 - 5.35
Acabado	Mate
Tiempo de secado (horas)	1 a 2
Limpieza	Agua y jabón de tocador transcurridos 30 días
Viscosidad KU	95 - 115

Rendimiento Practico aproximado:

- Obra nueva sobre estuco Algreco 20 - 25 m² /galón a 2 manos
- Repinte sobre color diferente 30 - 35 m² /galón a 2 manos
- Repinte sobre color similar: 40 - 45 m² /galón a 2 manos

*Puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación

Contenido Teórico de compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) = máximo 100 gr./lt.

PRESENTACION

- Cuñete = 18,9 L
- Bigalón 2 galones = 7,57 L
- 1 Galón = 3,78 L
- ¼ galón = 946 mL
- 1/32 de galón = 118 mL

Producido por: Pinturas Algreco S.A.
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle)
A.A. 5039 Cali - Colombia
Industria Colombiana

Nuestro producto está garantizado por un periodo de 18 meses después de recibido. Cuenta con servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969. La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.

RECOMENDACIONES: Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 24 meses después de recibido, (en el envase original cerrado). el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.